

FIȘĂ TEHNICĂ TERMOCOLANT PÂNZĂ

1. Termocolantul *pânză* este o întăritură pe suport de țesătură din bumbac 100% impregnată cu granule de polipropilenă pe o parte.
2. Materialul textil se folosește la întărirea diferitelor repere din compunerea articolelor de confecții: gulere, clape, manșete, fente, etc.
3. Materialul termocolant *pânză* poate fi realizat în culoarea albă sau neagră, cu lățimea de: 90 cm, 150 cm, sau alte valori cuprinse în intervalul: (90 cm – 150 cm).

4. Condiții de întreținere:



5. Parametrii de aplicare:
 - temperatura de aplicare: 155 - 170 °C;
 - presiunea de aplicare: 2,5 -3,5 bar;
 - timpul de aplicare: 12 - 15 sec.

6. Termocolantul *pânză* prezintă următoarele caracteristici tehnice pentru lățimea de 90 cm:

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Masa pe metru pătrat	g/mp	170 ±9	SR EN 12127 : 2003
2	Lățimea cu margini	cm	90±2	SR EN 1773 : 2002
3	Masa pe metru liniar	g/ml	153 ±8	SR EN 12127 : 2003
4	Modificarea dimensională la spălări repetate (după 1 spălare, respectiv 3 spălări) în urzeală și bătătură, la 40°C	%	max. ± 2	SR EN ISO 6330: 2012 și SR EN ISO 5077: 2008

7. Materialul termocolant *pânză* trebuie să corespundă cerințelor descrise în prezenta fișă tehnică.
8. Fiecare balot de material se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, semnul de control, condiții de întreținere. Balotul de material se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.
9. Inspekția calitativă a loturilor de material termocolant *pânză* se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspekțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei *fișe tehnice*.
10. Materialul termocolant se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.