

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NECLASIFICAT
Unitatea Militară 02574 București		Cod: ST 1605-24
		Ediția: I, Revizia 1
		Exemplar nr.
		Pagina: 1 din 3

STOFĂ PENTRU COSTUME DE CEREMONIE

DIFUZAT ÎN REGIM:	CONTROLAT	
	INFORMATIV	X

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NECLASIFICAT Cod: ST 1605 -24
Unitatea Militară 02574 București	STOFĂ PENTRU COSTUME DE CEREMONIE	Ediția: I, Revizia 1 Exemplar nr. Pagina: 2 din 3

1. GENERALITĂȚI

1.1. Prezenta specificație tehnică se referă la condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească stofa destinată confecționării costumelor de ceremonie pentru generali și ofițeri. Înlocuiește ST 1605-10.

1.2. Țesătura finită trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice și mostrelor de calitate sau scărilor de nuanțe aprobate.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

2.1 Procedura privind modul de desfășurare a activității de inspecție a produselor de echipament militar.

2.2 Procedura generală. Elaborarea specificațiilor tehnice.

3. CERINȚE CONDIȚII TEHNICE

3.1. Stofa poate fi de culoare albă sau vopsită în culorile bleumarin, gri etc, în funcție de solicitarea autorității contractante.

3.2. La realizarea stofei se utilizează în urzeală și bătătură fire pieptănate Nm 40/2.

3.3. Țesătura trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

Nr. crt.	Caracteristici tehnice	U/M	Valori	Metode de încercare
1	Conținutul fibros de lână, min	%	45	SR EN ISO 1833-1:2020 și Regulamentul European 1007/2011
2	Conținutul fibros de fibre sintetice, max	%	55	SR EN ISO 1833-1:2020 și Regulamentul European 1007/2011
3	Masa pe metru pătrat	g/mp	250 ± 13	SR EN 12127-2003 SR EN 12127:2003/C91:2024
4	Desimea în: - urzeală - bătătură	fire/10cm	242 ± 12 228 ± 11	SR EN 1049/2:2000
5	Sarcina de rupere în: - urzeală - bătătură, min	daN	90 80	SR EN ISO 13934/1:2013
6	Alungirea la rupere în: - urzeală - bătătură, min	%	50 54	SR EN ISO 13934/1:2013
7	Modificări dimensionale la călcat în: - urzeală - bătătură, max	%	3 3	STAS 6751-85
8	Capacitatea de revenire din șifonare în:	grade	145	SR EN ISO 2313-1:2021

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NECLASIFICAT Cod: ST 1605 -24
Unitatea Militară 02574 București	STOFĂ PENTRU COSTUME DE CEREMONIE	Ediția: I, Revizia 1 Exemplar nr. Pagina: 3 din 3

	- urzeală - bătătură, min		150	
9	Legătura	-	diagonal	SR 6431:2012
10	Pilling/scămoșare/matisare 2000cicli, min	note	3/3/3	SR EN ISO 12945-2:2020
11	Rezistențele minime ale vopsirilor și imprimărilor la:			
	- apă	note	4-5/4/4	SR EN ISO 105-E01:2013
	- solvenți organici	note	4/4/4	SR EN ISO 105-X05:2000
	- transpirație (acidă și alcalină)	note	4/4/4	SR EN ISO 105-E04:2013
	- frecare uscată	note	4	SR EN ISO 105-X12:2016
	- presare la cald cu umezire	note	4-5/4	SR EN ISO 105-X11:1998

3.4. Valoarea greutateii, sarcinii de rupere și alungirii la rupere este raportată la umiditatea legală.

3.5. Finisaj: vopsire în pală cu coloranți rezistenți, termofixare, piuare, emoliere, tratare antimurdărire.

3.6. Țesătura trebuie să aibă aspect curat, uniform, fără striuri și tușeu plăcut.

3.7. Lungimea unei bucăți de țesătură se stabilește prin contract între furnizor și autoritatea contractantă.

3.8. Țesătura nu trebuie să conțină substanțe cu acțiune nocivă asupra organismului purtătorilor.

4. PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Inspecția calitativă a loturilor de țesătură se execută de către reprezentantul autorității contractante cu *Procedura operațională privind activitățile desfășurate în timpul achizițiilor publice de către U.M. 02411 București* urmărind respectarea prezentei specificații tehnice și a mostrei aprobate.

5. PREGĂTIRE PENTRU LIVRARE

5.1 MARCARE ȘI AMBALARE

Fiecare balot se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, ștampila CTC, condiții de utilizare și întreținere conform SR EN ISO 3758 -2024. Balotul de țesătură se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.

5.2 DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Țesătura se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea țesăturilor.

Prezentul document este supus periodic reviziilor, ceea ce presupune efectuarea de modificări fără notificare. Utilizatorii trebuie să se asigure că sunt în posesia ultimei ediții aprobate.