

FIȘĂ TEHNICĂ INSERȚIE NEȚESUTĂ CHIMIZATĂ

1. Materialul reprezintă o inserție nețesută, chimizată, realizată din poliester și termoadeziv.
2. Inserția nețesută chimizată prezintă 48 puncte de poliamidă/ cm² pentru adezivare și asigură o termolipire rezistentă la curățare chimică.
3. Inserția nețesută chimizată se aplică pe spatele materialelor ce urmează a fi brodate pentru a susține și menține forma.
4. Inserția nețesută chimizată poate fi realizată în culoarea albă sau neagră cu lățimea de: 90 cm.
5. Inserția nețesută chimizată poate fi realizată cu masa de 100g /m², 110g / m², 112g /m², 115 g/m² etc sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.
6. Parametrii de aplicare:
 - temperatura de aplicare: 110⁰- 130⁰ C;
 - presiunea de aplicare: 1,5-2 bar;
 - timpul de aplicare: 10- 12 sec.
7. Inserția nețesută chimizată prezintă următoarele caracteristici tehnice pentru masa de 112 g/m² :

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Masa pe metru pătrat	g/m ²	112 ± 4	SR EN 12127-2003 SR EN 12127:2003/ C91:2024
2	Lățimea cu margini	cm	90 ± 5	SR EN 1773 : 2002

8. Inserția nețesută chimizată trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice descrise în prezenta fișă tehnică.
9. Fiecare balot de material se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, semnul de control, condiții de întreținere. Balotul de material se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.
10. Inspekția calitativă a loturilor de material *inserția nețesută chimizată* se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu : Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspekțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006, urmărind respectarea prezentei *fișe tehnice*.
11. Materialul termoadeziv se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.