


FIȘĂ TEHNICĂ BANDĂ TERMOCOLANT- VILEDON

1. Viledonul este un adeziv cu două fețe folosit în croitorie pentru prevenirea deformării țesăturilor, pentru întărirea tivurilor, stabilizează decolteurile, gulerele, manșetele și alte margini ale articolelor textile.
2. Înlocuiește coaserea pentru tivuri, dar poate fi folosit și în alte aplicații de lipire a țesăturilor.
3. Viledonul se aplică la cald, lipindu-se pe materialul textil cu ajutorul căldurii și presiunii fierului de călcat sau preseii.
4. Viledonul se găsește în două variante :
 - fără hârtie
 - cu hârtie
5. În cazul variantei cu hârtie, hârtia este un suport care se îndepărtează după aplicarea termocolantului pe material, oferind o suprafață adezivă.
6. Viledonul poate fi cu diferite lățimi: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.

7. Condiții de întreținere: 

8. Parametrii de aplicare:
- temperatura de aplicare: 100⁰ - 110⁰ C;
 - timpul de aplicare: 12- 15 sec.

9. Viledonul prezintă următoarele caracteristici tehnice pentru lățimea de 10 mm :

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Compoziția fibroasă	%	100 % poliamidă	SR EN ISO 1833-1:2020 și Regulamentul European 1007/2011
2	Lățimea cu margini	mm	10 ± 0,02	SR EN 1773 : 2002

10. Banda termocolant trebuie să corespundă caracteristicilor tehnice descrise în prezenta fișă tehnică.
11. Fiecare rolă de bandă se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, denumirea produsului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, semnul de

control, condiții de întreținere. Balotul de material se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.

12. Inspecția calitativă a rolelor de bandă termocolant se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.
13. Banda se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul rolelor se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.