

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NECLASIFICAT
Unitatea Militară 02574 București		Cod: ST 1393-24
		Ediția I, Revizia 1
		Exemplar nr.
		Pagina: 1 din 3

**ȚESĂTURĂ SPECIALĂ
PENTRU BLUZOANE ȘI SCURTE CU MISADĂ
PENTRU CADRE**

DIFUZAT ÎN REGIM:	CONTROLAT	
	INFORMATIV	X

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NECLASIFICAT Cod: ST 1393-24
Unitatea Militară 02574 București	ȚESĂTURĂ SPECIALĂ PENTRU BLUZOANE ȘI SCURTE CU MISADĂ PENTRU CADRE	Ediția I, Revizia 1
		Exemplar nr.
		Pagina: 2 din 3

1. GENERALITĂȚI

1.1. Prezenta specificație tehnică stabilește condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească țesătura destinată confecționării bluzoanelor, bonetelor și scurtelor cu misadă pentru cadrele din Forțele Terestre, Aeriene și Navale.

1.2. Loturile de țesătură se realizează în culorile: kaki, albastru-petrol, bleumarin, negru și în alte culori la solicitarea autorității contractante.

1.3. Produsul finit trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice și mostrelor de calitate și culoare avizate. Înlocuiește S.T. 1393-11 *Țesătură specială pentru bluzoane și scurte cu misadă pentru cadre*.

2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

2.1 Procedura privind modul de desfășurare a activității de inspecție a produselor de echipament militar.

2.2 Procedura generală. Elaborarea specificațiilor tehnice.

3. CERINȚE

CONDIȚII TEHNICE

3.1. Articolul este un ansamblu format din: țesătură 100% poliester; membrană imper-respirantă; tricot urzit 100% poliamidă.

3.2. Țesătura finită trebuie să prezinte următoarele caracteristici tehnice:

Nr. crt.	Caracteristici tehnice	U/M	Valori	Metoda de încercare
1.	Masa pe metru pătrat	g/mp	180± 10	SR EN 12127:2003 SR EN 12127:2003/C91:2024
2.	Desimea: - urzeală - bățatură	fire/10 cm	550 ± 20 460 ± 20	SR EN 1049/2: 2000
3.	Sarcina de rupere, min. - urzeală - bățatură	daN	95 60	SR EN ISO 13934/1:2013
4.	Alungirea la rupere, min. - urzeală - bățatură	%	30 30	SR EN ISO 13934/1:2013
5.	Rezistența la stropire cu apă, min.	etalon	80	SR EN ISO 4920:2013
6.	Rezistența la presiune hidrostatică variabilă, min.	mm col apă	1500	SR EN ISO 811: 2018
7.	Rezistențele minime ale vopsirilor și imprimărilor la:			
	- apă	note	4-5/4/4	SR EN ISO 105-E01:2013
	- spălare la 40°C	note	4-5/4/4	SR EN ISO 105-C06:2010
	- frecare uscată	note	4	SR EN ISO 105-X12:2016
	- presare la cald cu umezire	note	4-5/4-5	SR EN ISO 105-X11:1998

3.3. Valorile pentru finețea firelor și greutatea țesăturii sunt raportate la umiditatea legală.

3.4. Lungimea și lățimea bucaților se stabilesc prin contract între furnizor și autoritatea contractantă.

Prezentul document este proprietatea exclusivă a Unității Militare 02574 București. Utilizarea sau copierea sa prin orice fel de mijloace este interzisă fără aprobare prealabilă.

Ministerul Apărării Naționale	SPECIFICAȚIE TEHNICĂ	NECLASIFICAT Cod: ST 1393-24
Unitatea Militară 02574 București	ȚESĂTURĂ SPECIALĂ PENTRU BLUZOANE ȘI SCURTE CU MISADĂ PENTRU CADRE	Ediția I, Revizia 1 Exemplar nr. Pagina: 3 din 3

3.5. Materialul trebuie să fie uniform vopsit cu un tușeu moale, curat, cu marginile drepte și fără defecte.

3.6. Produsul finit nu trebuie să conțină substanțe cu acțiune nocivă asupra organismului purtătorilor.

4. PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITĂȚII

Inspekția calitativă a loturilor de țesătură se execută de către reprezentantul autorității contractante cu *Procedura operațională privind activitățile desfășurate în timpul achizițiilor publice de către U.M. 02411 București* urmărind respectarea prezentei specificații tehnice și a mostrei aprobate.

5. PREGĂTIRE PENTRU LIVRARE

5.1 MARCARE ȘI AMBALARE

Fiecare balot se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, ștampila CTC, condiții de utilizare și întreținere conform SR EN ISO 3758 -2024. Balotul de țesătură se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.

5.2 DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

Țesătura se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea țesăturilor.

Prezentul document este supus periodic reviziilor, ceea ce presupune efectuarea de modificări fără notificare. Utilizatorii trebuie să se asigure că sunt în posesia ultimei ediții aprobate.