

<b>Ministerul Apărării Naționale</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ</b>	<b>NECLASIFICAT</b>
<b>Unitatea Militară 02574 București</b>		Cod: ST 1688-24
		Ediția I, Revizia 1
		Exemplar nr.
	Pagina: 1 din 3	

## **TERCOT ALB PENTRU COSTUME FORȚE NAVALE**

DIFUZAT ÎN REGIM:	CONTROLAT	
	INFORMATIV	X

<b>Ministerul Apărării Naționale</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ</b>	<b>NECLASIFICAT</b> Cod: ST 1688-24
<b>Unitatea Militară 02574 București</b>	<b>TERCOT ALB PENTRU COSTUME FORȚELE NAVALE</b>	Ediția I, Revizia 1
		Exemplar nr.
		Pagina: 2 din 3

## 1. GENERALITĂȚI

1.1. Prezenta specificație tehnică stabilește condițiile tehnice de calitate pe care trebuie să le îndeplinească țesătura destinată confecționării costumelor albe pentru forțele navale. Înlocuiește ST 1688-12.

1.2. Țesătura finită trebuie să corespundă prevederilor prezentei specificații tehnice și mostrelor de calitate și grad de alb avizate.

## 2. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ

2.1. Procedura privind modul de desfășurare a activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor produselor de echipament militar.

2.2. Procedura generală. Elaborarea specificațiilor tehnice.

## 3. CERINȚE CONDIȚII TEHNICE

3.1. Tesătura este realizată din fire cu Nm 70/2 în urzeală și bătătură.

3.2. Țesătura finită este de culoare alb optic și trebuie să prezinte următoarele caracteristici:

Nr. crt.	Caracteristici tehnice	U/M	Valori	Metoda de încercare
1.	Compoziția fibroasă	%	65 poliester 35 bumbac	SR EN ISO 1833-1:2020 Regulamentul European 1007/2011
2.	Masa pe metru pătrat	g/mp	260 ± 15	SR EN 12127-2003 SR EN 12127-2003/C91:2024
3.	Desimea: - urzeală - bătătură	fire/10 cm	500 ± 25 280 ± 14	SR EN 1049/2-2000
4.	Sarcina de rupere: - urzeală - bătătură, min	daN	150 100	SR EN ISO 13934/1-2013
5.	Legătura	-	diagonal 2/2 dreapta	SR 6431-2012
6.	Modificări dimensionale la spălat, în urzeală și bătătură la 40 ° C	%	± 2,0	SR EN ISO 6330:2022 SR EN ISO 5077:2008

3.3. Valorile pentru finețea firelor și greutatea țesăturii sunt raportate la umiditatea legală.

3.4. Standardele utilizate pentru determinarea caracteristicilor țesăturii se verifică periodic și, ori de câte ori este necesar, se înlocuiesc cu ultima ediție în vigoare, dar acest lucru nu conduce obligatoriu la modificarea specificației tehnice dacă metoda de lucru rămâne aceeași

<b>Ministerul Apărării Naționale</b>	<b>SPECIFICAȚIE TEHNICĂ</b>	<b>NECLASIFICAT</b> Cod: ST 1688-24
<b>Unitatea Militară 02574 București</b>	<b>TERCOT ALB PENTRU COSTUME FORȚELE NAVALE</b>	Ediția I, Revizia 1
		Exemplar nr.
		Pagina: 3 din 3

3.5. Lungimea și lățimea bucăților se stabilesc prin contract între furnizor și autoritatea contractantă.

3.6. Finisaj: pârlit, mercerizat, spălat, uscat, termofixat, albit chimic și optic, spălat, uscat, apretat neșifonabil, fixat, samforizat.

3.7. Țesătura trebuie să fie uniform vopsită, curată și fără defecte.

3.8. Țesătura nu trebuie să conțină substanțe cu acțiune nocivă asupra organismului purtătorilor.

#### **4. PREVEDERI DE ASIGURARE A CALITĂȚII**

Inspekția calitativă a loturilor de țesătură se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu „Procedura operațională privind activitățile desfășurate în timpul achizițiilor publice de către U.M. 02411 București”, urmărind respectarea prezentei specificații tehnice și a mostrei aprobate.

#### **5. PREGĂTIRE PENTRU LIVRARE**

##### **5.1 MARCARE ȘI AMBALARE**

Fiecare balot se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, ștampila CTC, condiții de utilizare și întreținere conform SR EN ISO 3758 -2024. Balotul de țesătură se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.

##### **5.2 DEPOZITARE ȘI TRANSPORT**

Țesătura se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea țesăturilor.

Prezentul document este supus periodic reviziilor, ceea ce presupune efectuarea de modificări fără notificare. Utilizatorii trebuie să se asigure că sunt în posesia ultimei ediții aprobate.