

FIȘĂ TEHNICĂ

INSERȚIE ȚESUTĂ CHIMIZATĂ DE BUMBAC

1. Inserția țesută chimizată este o întăritură pe suport de țesătură din bumbac 100% impregnată cu granule de polipropilenă pe o parte.
2. Inserția țesută chimizată se folosește la întărirea diferitelor repere din compunerea articolelor de confecții: calotă șapcă, etc.
3. Inserția țesută chimizată poate fi realizată în culoarea albă sau neagră, cu lățimea de: 90 cm, 150 cm, sau alte valori cuprinse în intervalul: (90 cm – 150 cm).
4. Inserția țesută chimizată poate fi realizată cu masa de 70 g / m², 100 g / m², 120 g/m², 132 g/m², 170 g/m², etc sau alte valori solicitate de autoritatea contractantă.

5. Condiții de întreținere: 

6. Parametrii de aplicare:
- temperatura de aplicare: 155 - 170 °C;
 - presiunea de aplicare: 2,5 - 3,5 bar;
 - timpul de aplicare: 12 - 15 sec.
7. Inserția țesută chimizată prezintă următoarele caracteristici tehnice pentru masa de 132 g / m² :

NR. CRT.	CARACTERISTICI TEHNICE	U/M	VALORI	METODA DE ÎNCERCARE
1	Masa pe metru pătrat	g/mp	132 ±5	SR EN 12127 : 2003
2	Lățimea cu margini	cm	90±2	SR EN 1773 : 2002
3	Modificarea dimensională la spălări repetate (după 1 spălare, respectiv 3 spălări) în urzeală și bătătură, la 40°C	%	max. ± 2	SR EN ISO 6330: 2012 și SR EN ISO 5077: 2008

8. Inserția țesută chimizată trebuie să corespundă cerințelor descrise în prezenta fișă tehnică.
9. Fiecare balot de material se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, semnul de control, condiții de întreținere. Balotul de material se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.

10. Inspecția calitativă a loturilor de inserție țesută chimizată se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu: *Procedura operațională - desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor pentru țesături, materiale auxiliare și accesorii necesare confecționării articolelor de echipament militar - P.O. - 2411-27.02-006*, urmărind respectarea prezentei fișe tehnice.

11. Inserția țesută chimizată se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloșilor se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea.