

Nr. \_A1807din\_24.08.2021

### FIȘĂ TEHNICĂ PASPOAL

1. Țesătura este destinată confecționării garniturilor de ornament pentru uniforme militare.
2. Paspoalul poate fi realizat în culorile: roșu, negru, verde VM, bleu, mov, bleumarin, galben, oliv, roșu-portocaliu, galben-portocaliu etc.
3. Țesătura finită trebuie să se încadreze în următorii parametri tehnici:

Nr. crt.	Caracteristici tehnice	U/M	Valori	Metoda de încercare
1	Conținutul fibros de lână	%	min. 63%	SR EN ISO 1833-4 : 2018
2	Conținutul fibros de fibre sintetice	%	max. 37%	SR EN ISO 1833-4 : 2018
3	Lățimea cu margini	cm	150 ± 3	SR EN 1773 : 2002
4	Masa pe metru pătrat	g/mp	290 ±15	SR EN 12127 : 2003
5	Masa pe metru liniar	g/ml	440 ± 20	SR EN 12127 : 2003
6	Desimea în urzeală	fire/10cm	140 ± 10	SR EN 1049/2 : 2000
7	Desimea în bătătură	fire/10cm	140 ± 10	SR EN 1049/2 : 2000
8	Sarcina de rupere în urzeală	daN	min. 25	SR EN ISO 13934/1 : 2002
9	Sarcina de rupere în bătătură	daN	min. 25	SR EN ISO 13934/1 : 2013
10	Alungire la sarcina de rupere în urzeală	%	min. 25	SR EN ISO 13934/1 : 2013
11	Alungire la sarcina de rupere în bătătură	%	min.25	SR EN ISO 13934/1 : 2013
12	Rezistența minimă a vopsirii la frecare uscată	notă	min. 4	SR EN ISO 105 X12 : 2016
13	Pilling, 9kPa, 5000 cicluri	notă	min. 3	SR EN ISO 12945/2 : 2020
14	Legătura	-	pânză	SR 6431: 2012

4. Valoarea greutății, sarcinii de rupere și alungirii la rupere este raportată la umiditatea legală.
5. Țesătura trebuie să corespundă caracteristicilor descrise în prezenta fișă tehnică și mostrelor de culoare aprobate de U.M. 02411 București
6. Țesătura trebuie să fie uniform vopsită, curată, cu tușeu plăcut, cu marginile drepte și fără defecte.
7. Inspecția calitativă a loturilor de țesătură se execută de către reprezentantul autorității contractante conform cu Procedura operațională: Desfășurarea activității în timpul achizițiilor publice și inspecțiilor produselor de echipament militar, urmărind respectarea prezentei *fișe tehnice*.

Fiecare balot se marchează la capăt printr-o etichetă ce cuprinde mențiunile: denumirea furnizorului, numărul lotului, lungimea bucății, data fabricației, semnul de control, condiții de utilizare și întreținere. Balotul de țesătură se rulează pe un suport și se protejează în folie de polietilenă.

8. Țesătura se va depozita pe rafturi, în spații aerisite și uscate. Transportul baloților se face cu mijloace de transport curate și acoperite care să nu permită degradarea țesăturilor.